



HOLZ-DECKFARBE

Der Fenster- und Türenanstrich,
der nicht reißt, nicht abblättert,
nicht abschuppt!



2104 Weiß
deckend



1 ANSTRICH

Produktbeschreibung:

Deckender, leicht seidenglänzender, offenporiger Holzanstrich von unübertroffener Haltbarkeit. Osmo Holz-Deckfarbe hat einen äußerst hohen Festkörpergehalt von 85 %. Dieser hohe Gehalt an bleibenden Bestandteilen bewirkt die hohe Haltbarkeit und Ergiebigkeit. Osmo Holz-Deckfarbe ist blockfest, reißt nicht, blättert nicht und schuppt nicht ab. Sie ist deshalb der ideale, professionelle Anstrich für Fenster, Türen und Fensterläden. Ohne Abschleifen einfach überstreichen; eine Grundierung ist nicht notwendig. Leicht und ansatzfrei verstreichbar. Trocknet beim Streichvorgang nicht an. Der getrocknete Anstrich ist unbedenklich für Mensch, Tier und Pflanze (speichel- und schweißecht lt. DIN 53160, geeignet für Kinderspielzeug lt. EN 71.3).

Anwendungsbereiche:

Osmo Holz-Deckfarbe ist besonders geeignet für jedes Holz im Außenbereich, wo ein weiß-deckender, biozidfreier, seidenglänzender Anstrich gewünscht wird. Idealer Neu- oder Renovierungsanstrich für maßhaltige Bauteile z. B. Fenster, Fensterläden und Türen – sowie nicht maßhaltige Bauteile – z. B. Dachuntersichten, Zäune, Sichtblenden, Pergolen, Pfosten, Gartenpavillons, Gewächshäuser und Gartenmöbel.

Inhaltsstoffe:

Auf Basis natürlicher pflanzlicher Öle (Sonnenblumenöl, Sojaöl), Titandioxid (Weißpigment), Sikkative (Trockner) und wasserabweisende Additive. Entaromatisiertes Testbenzin (benzolfrei). EU-Grenzwert für das Produkt (Kat. 1.d): 300 g/l VOC (2010). Dieses Produkt enthält max. 300 g/l VOC. Eine detaillierte Volldeklaration senden wir Ihnen gerne auf Anfrage.

Physikalische Eigenschaften:

Spezifisches Gewicht: 1,31-1,33 g/cm³

Viskosität: 105-115s DIN EN ISO 2431/4 mm, thixotrop

Geruch: schwach/mild, nach Trocknung geruchlos

Flammpunkt: > 60 °C nach DIN EN ISO 2719

pH-Wert: nicht erforderlich

Lagerfähigkeit:

5 Jahre und länger, wenn original verschlossen aufbewahrt. Falls durch Frost dickflüssig geworden, vor Gebrauch 24 Stunden bei Zimmertemperatur lagern.

Vorbereitung:

Die Holzoberfläche muss sauber, trocken und frostfrei sein (max. Holzfeuchte 20 %). Osmo Holz-Deckfarbe ist streichfertig, nicht verdünnen. Gründlich umrühren. Alte offenporige Holzanstriche säubern. Alte Farb und Lackanstriche müssen vollständig entfernt werden. Bei Schleifarbeiten generell Staubmaske tragen. Wird im Außenbereich ein vorbeugender Schutz gegen Fäulnis, Bläue und Insektenbefall gewünscht, vorher allseitig mit Osmo Holz-Imprägnierung WR streichen. Das Anstrichergebnis ist u.a. abhängig von der Holzbeschaffenheit. Daher ist grundsätzlich - insbesondere bei unbekanntem Untergründen - ein Probeanstrich vorzunehmen.

Verarbeitung:

Mit Osmo Flächenstreicher oder Osmo Mikrofaserrolle dünn auf das saubere und trockene Holz aufbringen und gleichmäßig in Holzmaserrichtung ausstreichen. Bei guter Belüftung ca. 10-12 Stunden trocknen lassen. Dann 2. Anstrich – ebenfalls dünn – auftragen. Bei Renovierung genügt in der Regel 1 Anstrich auf die schmutzgesäuberte Oberfläche.



Reinigung der Arbeitsgeräte:
Mit Osmo Pinselreiniger (aromatenfrei).

Trocknungszeit:
Ca. 12 Stunden bei Normklima (23 °C/50 % rel. Luftfeuchtigkeit) und guter Belüftung trocknen lassen. Bei niedrigeren Temperaturen und/oder höherer Luftfeuchtigkeit, verlängert sich die Trocknungszeit deutlich.

Ergiebigkeit:
Die Reichweite des Produktes beträgt bei 1 Anstrich 20 m²/1 l. Sie richtet sich maßgeblich nach der Beschaffenheit der vorhandenen Holzoberfläche. Alle Angaben beziehen sich auf glatte und gehobelte/geschliffene Oberflächen. Andere Oberflächen können zu abweichender Reichweite führen.

Hinweise:
Bei Verwendung im dunklen Innenbereich kommt es aufgrund des hohen Naturöl-Gehaltes zu einer leichten Vergilbung.

Sicherheitshinweise:
Darf nicht in die Hände von Kindern gelangen. Nicht in die Augen, auf die Haut oder auf die Kleidung gelangen lassen. Ist ärztlicher Rat erforderlich, Verpackung oder Kennzeichnungsetikett bereithalten. Nur im Freien oder in gut belüfteten Räumen verwenden. Achtung! Beim Sprühen können gefährliche lungengängige Tröpfchen entstehen. Aerosol oder Nebel nicht einatmen. Achtung: Mit dem flüssigen Produkt getränkte Lappen nach Gebrauch sofort auswaschen oder in luftdicht geschlossenem Metallgefäß aufbe-

wahren (Selbstentzündungsgefahr). Der getrocknete Anstrich erfüllt gemäß DIN 4102 die Klasse B2 (normal entflammbar). Sicherheitsdatenblatt auf Anfrage erhältlich.

Entsorgung:
Produktreste und Verpackungen gemäß den örtlichen behördlichen Vorschriften entsorgen (EU-Abfallschlüssel Nr. 08 01 12). Nur restentleerte Dosen dem Recycling zuführen.

Farbtöne:
2104 Weiß deckend

Gebindegrößen:
0,75 l; 2,5 l

Obige Informationen erfolgen nach bestem Wissen und Gewissen, jedoch ohne Gewähr.

Stand 12/20